

BoscoForce Inject Pox MR

İki Komponentli Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Enjeksiyon Reçinesi

Ürün Tanımı :

Garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temelerde stabilizasyon, yalıtım ve güçlendirme amaçlı, nemli ve mineral yağ bulunduran ortamlarda kullanıma uygun olarak özel formüle edilmiş, epoksi esaslı, çok düşük viskoziteli, 2 komponentli enjeksiyon reçinesidir.

Kullanıldığı Yerler :

- Temeller ve toprak altındaki yapılar
- Garajlar
- Tüneller
- Köprüler
- Soğuk derzler ve çatlaklar
- Mühendislik yapıları

Özellikler :

- Kullanımı kolaydır.
- Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapıştır.
- Yağlı ve nemli yüzeylerde kullanıma uygundur.
- İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

Teknik Veriler :

	A Komponent		B Komponent	
Yoğunluk (gr / m ³)	1,1 ± 0,1		0,9 ± 0,1	
Karışım Oranı (Hacimsel)	3		1	
Karışım viskozitesi (mPa.s)	30 °C 70 mPa.s	23 °C 95 mPa.s	12 °C 220 mPa.s	
Yapışma mukavemeti (beton)	3,9 N / mm ² (nemli)			
Çalışma süresi (dk) (20°C)	~40			
Basınç Mukavemeti (N / mm ²)	~55			
Eğilme Mukavemeti (N / mm ²)	~55			
Yırtılma dayanımı	17 N/mm ²			
Kopmada uzama	%6			
E modulus	600 N / mm ²			
Shore D Sertliği	~ 70			
Yangın dayanımı (DIN 4102-1)	B2			
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+8°C ile +35°C arası			
Sertleşen Ürünün Dayanımı	-25°C ile +80°C arası			

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama:

- Uygulamadan önce, enjeksiyon dübelleri, aralarında 15 – 20 cm olacak şekilde çatlağa yerleştirilmelidir.
- Enjeksiyon işlemine devam etmeden önce nemli yüzeyler için BoscoRep Gropox WR ile çatlağın sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
- A ve B komponentleri (hacimsel olarak 3:1) birbiri ile homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılmalıdır. Karışım süresi min. 3 dk olmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

- Karıştırma işlemi sırasında, karışım su ve nem etkisinden uzak tutulmalıdır. Uygulama yapılacak çatlak ve boşluklar kuru ve temiz olmalıdır.
- İhtiyaç kadar karışım yapılmasına önemle dikkat edilmelidir.
- Enjeksiyon işlemi aşağıdan yukarıya doğru ve bir sonraki dübelden reçine görüne kadar yapılır.
- Reçinenin kılcal çatlaklara dahi tam olarak nüfuz etmesine dikkat edilmelidir.
- Yapılan enjeksiyonun basıncı detayın veya çatlağın yapısına bağlıdır.
- Yüksek sıcaklıklarda kürlenme süresinin azalacağı, düşük sıcaklıklarda kürlenme süresinin uzayacağı unutulmamalıdır.
- +5°C hava sıcaklığının altında uygulama yapılmamalıdır.
- Karışım oranlarına önemle dikkat edilmelidir. Farklı karışım oranları ile çok hızlı kürlenme veya hiç kürlenmeme vb. istenmeyen sonuçlar elde edilebilir.

Uygulama Sonrası Temizlik ve Bakım :

- Uygulama sonrasında enjeksiyon dübelleri yerlerinden sökülmeli ve dübel delikleri uygun bir dolgu harcı ile doldurulmalıdır.
- Kullanılan el aletleri ve pompa vb. Bostik BoscoForce Inject Cleaner ile en kısa zamanda temizlenmelidir.
- Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansının elde edilmesi için, tüm uygulamanın tamamlanmasından sonra, en kısa zamanda işin amacına ve detayına uygun şekilde koruma altına alınması veya kaplanması gereklidir.

Sarfiyat :

Sarfiyat miktarları doldurulacak ve delik, çatlak, derz vb. değişkenlik arz ettiğinden, ana uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj :

A : 10,00 kg

B : 2,70 kg

Metal tenekede set

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr