

BoscoForce Inject PurResin Accelerator

Poliüretan Reçine Reaksiyon Hızlandırıcı

Ürün Tanımı :

Poliüretan esaslı enjeksiyon reçine olan BoscoForce Inject PurResin PS ve BoscoForce Inject PurResin CR reaksiyon sürelerini hızlandırır.

Teknik Veriler :

BoscoForce Inject PurResin PS		
Reaksiyon süresi	Hızlandırıcısız	10 °C
		240 dk.
	%1	150 dk.
	%1,5	85 dk.
	%2	60 dk.
	%2,5	40 dk.
	%3	35 dk.
	%4	20 dk.
	%5	10 dk.

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama:

- İstenilen reaksiyon süresine göre %0,5-%5 oranında hızlandırıcı (accelerator) Bostik BoscoForce Inject PurResin PS ve BoscoForce Inject PurResin CR A komponenti ile homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Ambalaj :

1 kg metal tenekede set

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr