

# BoscoPur PowerFiber

## Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması

### Ürün Tanımı :

Bostik BoscoPur PowerFiber tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, tiksotropik (düşeyde akma yapmayan) tipte, açık gri renkli, poliüretan esaslı, elyaf katkılı, detay, çatlak ve yamalar için özel olarak formüle edilmiş su yalıtım malzemesidir.

### Kullanıldığı Yerler :

- Pencere, havalandırma, baca vb. etrafları
- Işıklık ve aydınlatma etrafları
- Şömine, baca çıkışları
- Havalandırma, güneş enerjisi panelleri ve boru dipleri

### Özellikleri :

- Kolay ve hızlı uygulanır
- Eksiz bir su yalıtım membranı ve katmanı oluşturur
- Elyaf katkılıdır esnektir, çatlama yapmaz
- Aşınma, su ve bitki köklerine karşı dayanıklıdır
- Eski ve yıpranmış bitümlü membran ve asfaltlı örtülerin tamirinde
- Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
- Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
- Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
- Su geçirimsiz, boşlukları doldurulmuş, sağlam ve stabil bir alt zemin hazırlar.

### Teknik Veriler :

Renk	Açık gri
Kuruma Süresi (saat)	12 - 24
Uygulama İçin ortam Sıcaklığı	+10°C ~ +35°C
Servis Sıcaklığı	-30°C ~ +90°C

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık :

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin maks. nemi 8 %, ve basınç dayanımı 25 MPa 'dan fazla olmalıdır. Yeni veya taze beton yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce 28 gün beklenmelidir.
- Bitüm, akrilik ve asphalt kaplı yüzeyler temizlenmeli ve yapışmayı engelleyici her tür hareketli parçadan arındırılmalıdır.
- Ahşap, beton vb. emici yüzeyler de uygulama öncesinde yapışmayı artırmak için astarlanmalıdır.

### Uygulama :

- Bostik BoscoPur PowerFiber kullanım öncesinde ahşap bir spatula yardımıyla karıştırılmalıdır.
- Elektrikli karıştırıcı kesinlikle kullanılmamalıdır
- Fırça, rulo veya mala ile yüzeye uygulanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Uygulama Sonrası Bakım :**

- Yeni uygulanmış, taze yüzeyler 3-4 saat yağmur ve sudan korunmalıdır.
- Kurumamış, taze Bostik BoscoPur PowerFiber 'ın üst yüzeyi kaygandır. Kaymaz hale getirmek için malzeme kurumadan üzerine kuru kum serpilmelidir.

**Sarfiyat :**

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak, kat başına yaklaşık 1,00 kg / m<sup>2</sup>.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

**Ambalaj :**

6 kg metal kova

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr