

FloCol Conductive

İletken Yapıştırıcı

Ürün Tanımı:

PVC ve linolyum malzemelerin, üst tarafı düz lastik döşemelerin ve tekstil döşemelerin yapıştırılmasında kullanılan, çözücü içermeyen, uzun çalışma süresine sahip, dispersiyon tipte, kullanıma hazır, astarsız, iletken yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekânlarda,
- Her tür mineral zeminlerde

Özellikler:

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Kullanıma hazırdır,
- Astar gerektirmez,
- Elastiktir,
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek erken yapışma mukavemetine sahiptir.
- Bayındırlık Poz no: 04.768/2

Teknik Veriler:

Renk	Açık gri
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,2 ± 0,2
İletkenlik (DIN 53276)	10 ⁴ – 3 x 10 ⁵ ohm direnç
Tam kuruma süresi (saat)	~ 48
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen malzemenin dayanımı	+25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce, özel kendinden yayılan zemin şapları ile tesviye edilmelidir.
- 30 m² yüzeye 1 m bakır bandı, FloCol Conductive ile kaplama malzemesinin kullanım talimatlarına göre yapıştırınız. Bant gerektiği gibi bir elektrik teknisyeni tarafından topraklanmalıdır.

Uygulama:

- Bostik FloCol Conductive kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Bostik FloCol Conductive uygun diş yapısına sahip tarak ile enine uygulanmalıdır.
- Kullanılacak kaplama, 15 dakika içerisinde, yapıştırıcı henüz kurumadan yerleştirilmelidir ve iyice yapıştırılmalıdır.
- Kaplama yaklaşık 45 - 60 dakika sonra tekrar bastırılmalıdır.
- Olukların termik mühürlemesini yapmak için en az 24 saat beklenmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereklı hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama Sonrası Bakım:

Tam kurumasını tamamlamamış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Kullanılacak taraklı mala ölçüsüne bağlı olarak yaklaşık 0,4 - 0,6 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

12 kg'lık plastik kovada.

Depolama:

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr