

FloCol Soft

Halı ve PVC Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

PVC/vinil zemin kaplamaları ve yer karoları, heterojen zemin kaplamaları (kompakt, polyester ve köpük sırtlı PVC), mantar PVC yapıştırılmış döşemeler, homojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan genel kullanıma uygun, üniversal tip, ekonomik akrilik yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Beton, kum/çimento şapları, anhidrit şaplarda,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahşap materyallerden oluşan alt zeminlerde,
- Yalnızca iç mekânlarda kullanım içindir.
- Sadece yatayda

Özellikler:

- İlk yapıştırmadan itibaren yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Ekonomiktir.
- Genel kullanıma uygun, üniversal tip yapıştırıcıdır.
- Uygulaması kolaydır.
- Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiğine dayanıklıdır.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.
- Bayındırlık Poz no: 04.768/2

Teknik Veriler:

Renk	Mat sarı
Birim hacim ağırlığı (gr / cm ³)	1,40 ± 0,5
Bekleme süresi (*)	5 – 10 dakika
Çalışma süresi (*)	35 – 45 dakika
Trafiğe açılma (*)	24 – 48 saat
Tam kuruma (*)	48 saat
Uygulama sıcaklığı (Malzemenin ve yüzeyin sıcaklığı +10°C'nin altında olmamalıdır.)	+5°C ile +35°C arası

*Ortalama sıcaklığa bağlıdır.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Var olan zemin döşemelerinin üzerine kaplama yaparken, döşemelerin sıkıca sabitlenmiş ve temiz olduğu kontrol edilmelidir.
- Kir, cila, yağ ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.
- Daha detaylı bir alt zemin hazırlığı gerektiğinde, uygun Bostik astarları ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatı azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliğe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalıdır.
- Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalıdır, eğer değilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalıdır. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce mutlaka astarların ve alt tabakanın iyice kurduğundan emin olun.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama:

- Uygulama yapılacak alanın tamamına bir dişli mala yardımıyla düz bir kat uygulayın (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna bağlı olarak).
- İnce zemin kaplamalarında görünen yapıştırıcı kalıntılarının etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayıp, bir rulo ile düzleştirin.
- Kabuk oluşumunu oluşmasını engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanıyın (sıcaklık ve nem koşullarına, yüzey emiciliğine ve zemin döşemesinin tipine bağlı olarak yaklaşık 5 - 10 dk); yapıştırıcı hala ıslak ve tutma özelliğine sahipken zemin kaplamasını yerleştirin. İçeride kalan havayı çıkarmak için bir master ve/veya rulo kullanın ve yapıştırıcının iyice yapıştığından emin olun. 30 - 40 dk sonra uygulamayı tekrarlayın.
- Yapıştırıcı, iyi bir yapışma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döşeme işleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleştirmeyin.

Sarfiyat:

Zemin kaplaması veya özel yüzeyin türü	Kullanılacak olan dişli mala (TKB standardı uyarınca)	Ortalama tüketim m ² başına
Düz sırtlı zemin kaplamaları	A2	220 – 280 gr
Sırtı hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamaları	B1	300 – 320 gr
Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sırtı pürüzlü zemin kaplamaları	B2	350 – 450 gr

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Uygulama Sonrası Temizlik:

Aletler, tercihen yapıştırıcı hala ıslakken ılık suyla temizlenmelidir.

Ambalaj:

20 kg ve 5 kg'lık plastik kovada.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- +10°C ile +30°C arasında açılmamış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 24 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr