

FloCol TileCarpet

Karo Halı Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Halıların (bitüm ya da PVC-sırtlı tekstil, arkası PVC kaplı vinil) ve keçe sırtlı duvardan duvara halıların zemine yapıştırılmasında, arkaları non-woven olan Ultratex, Comfort, Duo soft gibi tekstil ve halıların korunması kullanılan ve çıkarılabilir karo halılar için uygun, akrilik yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Beton, kum / çimento şapları, anhidrit şaplarda,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Yalnızca iç mekânlarda kullanım içindir.

Özellikler:

- Karolar gerektiğinden çıkarılıp, yerine yenileri takılabilir.
- Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiğine dayanıklıdır.
- Var olan zemin kaplamalarına ilaveten emici ve geçirimsiz yüzeylere uygundur.
- Yüksek yapıştırıcı özelliğine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Astar gerektirmez.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.
- Ekonomik sarfiyat.
- Solventsizdir.
- Püskürtülebilir.
- Yeni yapılarda ve onarımlarda kullanıma müsaittir.

Teknik Veriler:

Renk	Beyaz
Birim hacim ağırlığı (gr / cm ³)	1,0 ± 0,2
Parlama noktası	Tutuşmaz
Bekleme süresi - Karolar için - Non-woven sırtlı halılar için	~ 1 saat ~ 10 dakika
Çalışma süresi (dakika)	Tozsuz ise sürekli
Trafiğe açılma - Karolar için - Non-woven sırtlı halılar için	~ 12 saat Hemen
Uygulama sıcaklığı (malzemenin ve yüzeyin sıcaklığı +10°C'nin altında olmamalıdır)	+5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Var olan zemin döşemelerinin üzerine kaplama yaparken, döşemelerin sıkıca sabitlenmiş ve temiz olduğu kontrol edilmelidir.
- Kir, cila, yağ ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.
- Daha detaylı bir alt zemin hazırlığı gerektiğinde, uygun Bostik astarları ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatı azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliğe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

- Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalıdır, eğer değilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalıdır. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce mutlaka astarların ve alt tabakanın iyice kurduğundan emin olun.

Uygulama:

- Uygulama yapılacak alanın tamamına bir rulo ya da dişli mala yardımıyla düz bir kat uygulayın.
- Özel teknik zeminlere seyreltilmeden püskürtülebilir.
- Birikinti oluşmamasına dikkat edilmelidir.
- Karoları yenileriyle değiştirmek için, yeterli bekleme süresince beklemek önemlidir: sıcaklık ve nem şartlarına, yüzey emiciliğine ve zemin kaplama türüne bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 60 dakikadır. Geçirimsiz yüzeylerde yapışma süresi en az 4 saattir.
- Kalıcı olarak yüksek yapışkanlık sağlayan bir film özelliğine sahiptir, karolar yenileriyle değiştirilebilir, karoları kaldırmak için başka bir ürün kullanmaya gerek yoktur.
- Karo ya da halıları ortadan kenarlara doğru sertçe bastırıp oturtun, bu işlem sırasında kenarlara ekstra özen gösterin.

Zemin Döşemesinin Çıkarılması:

- Döşeme malzemesini bir köşesinden başlayarak yavaşça çekerek kaldırın.
- Yapışkan kalıntıları, sıcak suda seyreltilmiş %15 alkali deterjan solüsyonu kullanılarak kolayca çıkarılabilir. Yapışkan kalıntıları yaklaşık 30 dakika, yeniden emülsiyonlaşana kadar bu sıvının içinde bekletin.
- Bir cam sileceği ya da tahta bezi ile temizleyin.
- Yüzeyin tamamen yapışkandan arınması için birkaç kez durulamak gerekmektedir.

Açıklamalar:

- FloCol TileCarpet kalıcı bir yapışma sağlayacağından, zemin kaplamalarını yapıştırıcı tamamen kurumadan uygulamayınız.
- Her zaman uygun bir süre beklenmelidir.
- Kullandıktan sonra bütün kapların ağzını sıkıca kapatınız.

Sarfiyat :

Zemin kaplamanın türüne ve kullanılan dişli tarağa bağlı olarak yaklaşık 90 - 120 gr/m²

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz

Ambalaj:

15 kg'lık plastik kovada.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- +10°C ile +30°C arasında açılmamış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr