

Jotashield Heritage Glaze

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün üstün kalitede, su bazlı bir efekt boyasıdır. Saf akrilik bağlayıcıya sahiptir.

Özellikler ve faydalar

Antik bir görünüm elde etme amacıyla mat, eskitme efektleri bu ürünle yakalanabilir. Eski ve yeni yüzeyleri korumak ve dekore etmek için kullanılabilir.

Tavsiye edilen kullanım

Dış cephelerin dekorasyon ve korunması için idealdir.

Yüzey

Çimento esaslı sıva, brüt beton, macunlanmış yüzeyler, saten alçı, alçı levha

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	1 L ve 4 L Mısır ve Libya : 1 L ve 3 L Türkiye : 2.5 L, 15 L
Renkler	Jotashield dış cephe kartelasına başvurunuz.
Katı madde oranı	34 ± 2 Hacim% Teorik olarak
Özgül ağırlık	1,2 Teorik olarak
Uçucu organik bileşik	173 g/l ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi

Uyarılar

Bu ürünün yetenekli ve profesyonel uygulamacılar tarafından kullanılması tavsiye edilir.

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Rulo : Önerilir.

Sprey : : Airless sprej veya konvansiyonel sprej kullanınız.

Uygulama sırasında ortam şartları

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı en az 10°C ve çiğlenme noktasından en az 3°C yüksek olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri uygulama yapılacak yüzey yakınında gerçekleştirilmelidir.

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Kuru	En düşük	15 µm
Kuru	En yüksek	25 µm
Kuru	Tipik	20 µm
Islak	En düşük	45 µm
Islak	En yüksek	75 µm
Islak	Tipik	60 µm

Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak	En düşük	14 m ² /l
Teorik olarak	En yüksek	22 m ² /l
Teorik olarak	Tipik	17 m ² /l

Yayılma oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Tiner

Su

Seyreltme

En yüksek 10%

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.

- Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
- Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
- Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	12 saat	6 saat	1 saat
Sert Kuruma	24 saat	12 saat	6 saat
Üzerine kat uygulama, minimum	24 saat	12 saat	6 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Tavsiye edilen boya sistemi

Astar

Jotashield Alkali Resistant Primer veya Jotashield Penetrating Primer : 1 kat

Altkat

Jotashield Topcoat Silk, Jotashield Colourlast Silk, Jotashield Colourxtreme Silk, Jotashield Extreme Silk, Jotashield Superdurable Gloss veya Jotashield Superdurable Silk :1 veya 2 kat

Son kat

Jotashield Heritage Glaze : 1 - 2 kat.

Arzu edildiği gibi sonlama.

Yüzey bozukluklarını düzeltmek için Jotun Block Filler kullanın, sonrasında zımparalama ve toz temizliği yapın.

Diğer boya sistemleri

Jotashield Penetrating Primer veya Jotashield Alkali Resistant Primer : 1 kat

Jotashield Colourlast Silk veya Jotashield Topcoat Silk : 1 veya 2 kat

Jotashield Heritage Glaze : 1 - 2 kat

Uyarılar

Diğer sistemler kullanım alanına bağlı olarak belirlenebilir.

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.

Teknik danışma için lütfen Dekoratif Satış Departmanına başvurunuz.

Bu ürünü mevcuttur: Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Umman, Mısır ve Libya

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.